

TECHNICAL SPECIFICATIONS – CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|--|--|
| Item Articolo | Conical stoppers Tappi conici |
| Description Descrizione | General purpose laboratory red rubber stoppers Tappi in gomma rossa per usi generali di laboratorio |
| Use (use destination) Utilizzo(destinazione d'uso) | Red rubber stoppers for laboratory use . Autoclavable and pieceable Tappi in gomma rossa per uso di laboratorio. Autoclavabili e perforabili |
| Material - Materia prima | Red rubber SBR / gomma rossa SBR |
| Intended user Utilizzatore a cui il dispositivo è destinato | Intended for professional use in laboratories Caps used for their characteristics of non-allergenic food or pharmacological solutions Per impiego in laboratorio ad uso professionale Tappi utilizzati per le loro caratteristiche anallergiche per alimenti o soluzioni farmacologiche |
| IFU Istruzioni per l'uso | <p>Red rubber stoppers</p> <ul style="list-style-type: none"> Keep out of flame or heat sources which might damage the article report to the product distributor any defects that prevent the use of the stoppers. dispose of the stoppers according to the provisions of current legislation. wear gloves and appropriate DPI when using potentially contaminated samples Keep out of reach of children. Check technical manual/chemical resistances of the current catalogue for resistance to any particular substance. <p>Tappi in gomma rossa</p> <ul style="list-style-type: none"> Non avvicinare l'articolo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare segnalare al distributore del prodotto eventuali difetti che impediscano l'utilizzo dei tappi eliminare i tappi secondo quanto previsto dalla legislazione vigente. Indossare guanti ed appositi DPI in caso di utilizzo di campioni potenzialmente contaminati. Tenere lontano dalla portata dei bambini Verificare la resistenza a specifiche sostanze nella sezione Tecnica / resistenze chimiche del catalogo in vigore. |

CODES & DIMENSIONS – CODICI E DIMENSIONI

| Code/Codice | Upper Ø Ø superiore | Lower Ø Ø inferiore | H mm |
|-------------|------------------------|------------------------|------|
| 1129 | 9 | 6 | 18 |
| 1131 | 12 | 9 | 18 |
| 1132 | 13 | 10 | 18 |
| 1133 | 15 | 11 | 18 |
| 1134 | 16 | 12 | 20 |
| 1135 | 18 | 13 | 22 |
| 1136 | 20 | 14 | 24 |
| 1137 | 23 | 16 | 26 |
| 1138 | 26 | 19 | 28 |
| 1139 | 30 | 30 | 30 |
| 1140 | 32 | 32 | 32 |
| 1142 | 37 | 37 | 37 |
| 1143 | 42 | 42 | 42 |
| 1144 | 45 | 45 | 45 |
| 1145 | 48 | 48 | 48 |
| 1146 | 54 | 54 | 54 |
| 1147 | 60 | 60 | 60 |
| 1148 | 65 | 65 | 65 |



GENERAL REQUIREMENTS/CONFORMITIES – PROPRIETA' GENERALI / CONFORMITA'

| | |
|--|---|
| CE IVD | NO |
| Sterile – Sterile | NO |
| Specific weight Peso specifico | 1,40 +/- 0,02 gr/cm ³ UNI 7092-A |
| Hardness Durezza | Shore A 50 +/- 5 UNI 4916 |
| Tensile Strength Carico rottura | 5,13 +/- 0,3 MPa UNI 6065 |
| Tear resistance Resistenza alla lacerazione | N/A ASTM D/624/B |
| Elongation to break Allungamento rottura | N/A Uni 6065 |
| Operating temperature Temperatura d'impiego | Min (-40)° C – Max (+80 ÷ + 100)°C |

CHEMICAL RESISTANCE SBR – RESISTENZE CHIMICHE SBR

| Categories of substances Categorie di sostanze | Reference Riferimento | Concen. % | T. 20° | T. 40° | T.° 60 |
|---|--|-----------|--------|--------|--------|
| Inorganic Acid Acido inorganico | Sulphuric acid Acido Solfurico | 98 | C | C | C |
| Organic Acid Acido Organico | Benzoic acid Acido Benzoico | 100 | C | C | C |
| Alcohol Alcole | Ethanol Etanolo | 100 | C | C | C |
| Aldehydes Aldeide | Acetaldehyde Acetaldeide | 100 | C | C | C |
| Inorganic alkali Base inorganica | Sodium hydroxide Idrossido di Sodio | 50 | C | C | C |
| Organic alkali Base organica | Aniline Anilina | 100 | C | C | C |
| Ketone Chetone | Acetone Acetone | 100 | C | C | C |
| Esther Etere | Ethyl Acetate Acetato di Etila | 100 | C | C | C |
| Hydrocarbons, halogenated Idrocarburo Idrogenato | Dichloroethylene Dicloroetilene | 100 | C | C | C |
| Hydrocarbons, aromatic Idrocarburo Aromatico | Benzene Benzene | 100 | C | C | C |
| Hydrocarbons, linear Idrocarburo Lineare | Hexane Esano | 100 | C | C | C |
| Supersolvent Supersolvente | Tetrahydrofuran Tetraidrofurano | 100 | C | C | C |

Legenda (not applicable if neglected):
Legenda (non applicabile dove non segnalato)

- **A: fair resistance;** exposure (30 days) to the chemical does not cause any damage.
- **A: ottima resistenza;** l'esposizione (30gg.) alla sostanza non causa danni;
- **B: sufficient resistance;** exposure causes damage of poor importance, which sometimes is only temporary.
- **B: buona resistenza;** l'esposizione causa danni minori, alcuni dei quali reversibili;
- **C: poor resistance;** exposure to chemical is not allowed or causes immediate permanent damage.
- **C: scarsa resistenza;** non è possibile l'esposizione alla sostanza oppure avvengono danni irreversibili immediati.

Results of testing with referenced materials have to be considered as indication: in case of specific use it is recommended to carry out preliminary testing. I risultati delle prove con le sostanze di riferimento sono puramente indicativi: durante l'utilizzo specifico si consiglia sempre di effettuare test preventivi.

Styrene-Butadiene rubber, or SBR, is by far the commonest kind of synthetic rubber anywhere in the world. Properties: The SBR vulcanized products exhibit almost the same mechanical characteristics of the natural rubber only if additives are used as reinforcing fillers; they show a better resistance to abrasion, high temperature and aging but a lower elasticity and flexibility at low temperatures. Good insulating effectiveness and gas permeability yet lower than that of hevea rubber, but SBR is not recommended when permeability is an issue. Resistance to chemicals is not particularly effective. The operating temperature is up to -40°C and up to a maximum of +80 ÷ +100°C. After long exposure to high temperatures, SBR becomes harder but this is not followed by softening as in the case of natural rubber.

La gomma butadiene - stirene o SBR è di gran lunga la gomma sintetica più diffusa in tutto il mondo. Proprietà: I prodotti vulcanizzati di SBR presentano quasi le stesse caratteristiche meccaniche della gomma naturale solamente se vengono utilizzate come additivi cariche rinforzanti; presentano una migliore resistenza all'abrasione, alle alte temperature e all'invecchiamento ma una minore elasticità e flessibilità alle basse temperature. Buon potere isolante e permeabilità ai gas, minore della gomma naturale, ma resta comunque sconsigliato questo utilizzo. La resistenza chimica non è particolarmente performante. La temperatura di esercizio compresa tra -40°C e +80 ÷ 100°C. Con l'azione prolungata di temperature elevate si presenta un indurimento ma non un rammollimento come per le gomme naturali.

PACKAGING / CONFEZIONAMENTO

| CODE CODICE | MINIMUM PACK PCS CONFEZIONAMENTO MINIMO PZ | CASE PCS SCATOLA PZ |
|----------------|---|------------------------|
| 1129 | 25 | - |
| 1131 | 25 | - |
| 1132 | 25 | - |
| 1133 | 25 | - |
| 1134 | 25 | - |
| 1135 | 25 | - |
| 1136 | 25 | - |
| 1137 | 25 | - |
| 1138 | 25 | - |
| 1139 | 25 | - |
| 1140 | 25 | - |
| 1142 | 5 | - |
| 1143 | 5 | - |
| 1144 | 5 | - |
| 1145 | 5 | - |
| 1146 | 1 | - |
| 1147 | 1 | - |
| 1148 | 1 | - |